

## KTB.62.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.62.8002

**Tanımı** Çinilerin Onarım Öncesi, Yoğun Kirli Yüzeylerinin %5'lük Amonyum Bi Karbonat İle Kimyasal Temizliğinin Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.62.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Yüzey kirliliğinin yoğun olmadığı, hava yoluyla sırlı yüzeylerde birikim ya da yağlanma vb oluşmamış durumlarda çini nemlendirilmiş sünger ile silinir. Daha sonra %5'lik Amonyum Bi Karbonat ve saf su karışımına non iyonik sıvı sabun eklenerek temizleyici hazırlanır. Bu karışım sırlı yüzeye kestirme fırçası ile uygulanır. Kestirme fırçası ile uygulamada fırça çini yüzeyine hafifçe bastırılarak kirlilik giderilmeye çalışılır. Uygulama sonrası belirli bir süre beklenerek kimyasal karışımın yüzeye işlemesi beklenir. Akan kirliler nemlendirilmiş sünger ile silinir. Tüm yüzey saf su ile durulanır ve üstü ile kurulanır. Bu işlem sonrası ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamada kimyasal karışım kestirme fırça ile yüzeye uygulandıktan sonra çini yüzeyi kâğıt havlu yapıştırılacaktır. Kâğıt havlunun üzerine streç film kapatılarak hava almayacak şekilde bantlanacaktır. Kirin yoğunluğuna bağlı olarak Denetim Teşkilatı veya Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı denetiminde belirlenecek süre çini kapalı kalacaktır. Süre sonunda streç filmler ile kâğıt havlunun yüzeyden alınacaktır. Çini saf su ile önce fırçalanarak iyice yıkanacaktır. Fırçalama tamamlandıktan sonra yüzeylerin üstü ile iyice silinerek durulanarak işlem tamamlanır. Bu işlemler için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yüzey temizliği yapılan çini yüzeylerin ön yüzey alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT 1- Uygulama çalışmaları çini restoratörleri tarafından çok itinalı olarak yapılmalıdır.

NOT 2- Karışım İdare ve uzmanlar denetiminde hazırlanmalıdır.

NOT 3- Uygulamanın fırçalama, durulama ve kurulama işlemleri dikkatlice yapılmalıdır. Sırlı yüzeylerde nem ve rutubetin meydana getirdiği sırça üzerindeki çatlakların (Şahdar) oluşması veya sır atması durumunda işlem durdurulacaktır.

NOT 4- Sırda bozulma veya eksik sırlı alanlar var ise uygulayıcı daha dikkatli olmalıdır.

NOT 5- Kullanılacak kâğıt havlunun dokusuz veya az dokulu olması tercih edilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.62.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.